

## Sika® Ceram CleanGrout

Cementna (fleksibilna sa Sika Ceram LatexGrout), vodoodbojna masa za fugovanje spojnica širine od 1 do 8 mm, klase CG2 (S1) prema standardu EN 13888 i EN 12002

### Opšte informacije

#### Opis proizvoda

Sika® Ceram CleanGrout je jednokomponentna gotova masa za fugovanje spojnica širine od 1 do 8 mm koja se sastoji od visokootpornih vrsta cementa, odabranih silicijumskih/kvarcnih mineralnih agregata i specijalnih aditiva. Aditivi u prahu pružaju aktivnu zaštitu i prevenciju od pojave budž, bakterija i gljivica koje mogu ostaviti fleke na masi za fugovanje ili usled čega se masa može oštetiti ili truniti. Novi sistem boja omogućava stabilne boje koje tokom vremena ne blede. Sika® Ceram CleanGrout formira vodoodbojnu masu, tako da se može nanositi na rezervoare, bazene za plivanje i sl. bez oštećenja nastalog usled dejstva vode.

Sika® Ceram CleanGrout pomešan sa Sika® Ceram LatexGrout ispunjava zahteve za klasu S1 prema standardu EN 12002.

#### Polja primene

- Fugovanje svih vrsta keramičkih pločica
- Nanošenje u zatvorenom i na otvorenom
- Fugovanje mermera
- Fugovanje bazena za plivanje
- Fugovanje staklenih mozaika
- Fugovanje podloga sa podnim grejanjem.

#### Prednosti

- Vodoodbojnost (W)
- Visok stepen čvrstoće
- Visoka otpornost na mehaničke i hemijske uticaje
- Otporan na UV zračenje
- Visoka stabilnost boje
- Otporan na mraz
- Sprečava pojavu budž
- Fungicidan
- Sanitarno čisti
- Bakteriostatski
- Otporan na habanje ( visoka otpornost na abraziju AR)

### Karakteristike

#### Boje

Raspoloživo u 25 boja: White (bela), Manhattan, Ice (led), Ash (pepeljasta), Antracite, Jasmin, Anemone, Beige (bež), Sand (boja peska), Brown (braon), Terracotta, Dark Brown (tamno braon), Magnolia, Amaranth, Ruby, Caramel, Crocus, Navy Blue (mornarsko plava), Acqua Green (vodenog zelenog), Aniseed, Green (zelenog), Yellow (žute), Pergamon, Light Grey (svetlo sive), Total Black (totalno crna)

#### Rok upotrebe

18 meseci u originalnoj ambalaži, u suvoj sredini.

#### Pakovanje

Vreće od 2 i 5 kg

#### Testovi

Laboratorijskim ispitivanjima izvršenim u Centru za keramičke materijale u Bolonji utvrđeno je da je procenat preživljavanja bakterija jednak nuli i da proizvod sprečava razvoj gljivica i budž.



## Tehnički podaci

<b>Izgled</b>	Fin prah		
<b>Odnos mešanja</b>	1,3 l čiste vode po vreći od 5 kg (26% po težini 0,52 l za vreću od 2 kg).		
<b>Vreme vezivanja</b>	Oko 3 min.		
<b>Rok upotrebe nakon otvaranja i mešanja pakovanja (pot life)</b>	oko 2 sata*		
<b>Vreme čekanja pre fugovanja</b>	Podna obloga lepljena lepkom:	24 sata*	
	Podna obloga lepljena brzovezujućim lepkom	4-6 sati*	
	Malterisana (tradicionalna) podna obloga	8-10 dana*	
	Zidne obloge lepljene lepkom	5-6 sati*	
	Zidne obloge lepljene brzovezujućim lepkom	2 sata*	
<b>Vreme stvrdnjavanja</b>	Kretanje po površini je dozvoljeno posle 24 h* - Površina je spremna za korišćenje posle 7 dana*		
	* Vrednosti dobijene pri ambijentalnim uslovima: 23°C – r.v. 50%. Na višim temperaturama, naznačeno vreme se smanjuje, dok se na nižim temperaturama povećava.		
<b>Temperatura za vreme primene</b>	Min. +5°C – max. +30°C		
<b>Otpornost na topotu</b>	Od -30°C do +80°C		
	<b>Metoda ispitivanja</b>	<b>Vrednost</b>	<b>Zahtev</b>
<b>Otpornost na habanje</b>	EN 12808-2	750 mm <sup>3</sup>	≤ 1000 mm <sup>3</sup>
<b>Čvrstoća pri savijanju nakon čuvanja na suvom</b>	EN 12808-3	7,1 MPa	≥ 3,5 MPa
<b>Čvrstoća pri pritisku nakon čuvanja na suvom</b>	EN 12808-3	38,0 MPa	≥ 15 MPa
<b>Čvrstoća pri savijanju ciklusi smrzavanja/odmrzavanja</b>	EN 12808-3	6,9 MPa	≥ 3,5 MPa
<b>Čvrstoća pri pritisku ciklusi smrzavanja/odmrzavanja</b>	EN 12808-3	38,5 MPa	≥ 15 MPa
<b>Upijanje vode nakon 30 minuta</b>	EN 12808-5	0,8 g	≤ 2 g
<b>Upijanje vode nakon 240 minuta</b>	EN 12808-5	1,2 g	≤ 5 g
<b>Skupljanje</b>	EN 12808-4	1,8 mm/m	≤ 2 mm/m
<b>Otpornost na razvoj bakterija S% (preživljavanje)</b>	protocol CCB (RP 335/10/S CCB)	0%	
<b>Nivo kolonizacije budž C% (rast)</b>	BS 5980 (RP 332/10/S CCB)	bez vidljivog rasta	

## Tabela potrošnje


Potrošnja je naznačena na sledećoj tabeli i izražena u g/m<sup>2</sup>

PLOČICE dimenzije u cm	Širina FUGE u mm			
	2	3	5	8
Staklene mozaik 2 x 2 x 0,38	1300			
Mozaik 5 x 5 x 0,4	450			
10 x 10 x 0,6	350	500	840	1350
7,5 x 15 x 0,7	400	600	980	1600
15 x 15 x 0,9	350	500	840	1350
20 x 20 x 0,9	250	380	630	1000
12 x 24 x 0,9			790	1300
12 x 24 x 1,4			1230	2020
20 x 30 x 0,9	200	300	530	850
30 x 30 x 1	190	280	470	750
30 x 60 x 1	140	210	350	560
40 x 40 x 1	140	210	350	560
50 x 50 x 1	110	170	280	450
60 x 120 x 1,1	80	110	200	310

Potrošnja se može izračunati i na osnovu sledeće formule:

$$\text{Potrošnja (g/m}^2\text{)} = A \times B \times [(C + D)/(C \times D)] \times 140.$$

$$A \times B \times \left[ \frac{C + D}{C \times D} \right] \times 140 = \text{g/m}^2$$



A = Širina fuge (mm), B = Visina pločice (mm), C = Dužina pločice (cm), D = Širina pločice (cm),

Potrošnja navedena u ovoj tački odnosi se na klinker pločice, jednom pečene pločice, porcelanske pločice.

## Uslovi primene

### Načini primene

#### *Priprema podlage*

Površina koja se fuguje mora biti temeljno očišćena. Na spojnicama ne sme biti tragova vode, lepka i sl.

#### *Postupak mešanja*

Sadržaj jedne vreće pomešati sa 1,3 litara čiste vode kako bi se dobila homogena kremasta smeša. Koristiti dobro očišćenu električnu mešalicu sa malim brojem obrtaja (oko 500 o/min). Smeša ne sme sadržati grudvice i mora imati potpuno ujednačenu boju. Za radove za koje su potrebne male količine proizvoda koje se mešaju ručno, potrebno je uzeti u obzir da čak i male razlike u količini vode između prve i sledeće smeše mogu uticati na promene u boji fuge. Ukoliko se proizvod nanosi na podove izložene velikim saobraćajnim opterećenjima, fasade, bazene ili elastične nosače, vodu za mešanje zameniti specijalnim proizvodom na bazi lateksa – Sika® Ceram LatexGrout.

#### *Nanošenje*

Sika® Ceram CleanGrout se nanosi pomoću gumene gleterice, pri čemu se vodi računa da se fuga popuni po celoj širini. Zatim se istom gletericom u uspravnom položaju uklanja višak smeše sa površine pločice.

#### *Čišćenje*

Kada proizvod počne da se vezuje, može se početi sa čišćenjem pomoću malo navlaženog sunđera. Preostali ostaci proizvoda na pločicama mogu se lako ukloniti sledećeg dana pomoću meke suve krpe. Ukoliko je umesto vode korišćen proizvod Sika® Ceram LatexGrout, ovaj korak je potrebno izvrsiti neposredno nakon čišćenja sunđerom.

U slučaju nanošenja na porozne pločice, Sika® Ceram CleanGrout mešati samo sa vodom.

Na površinama izvedenim primenom materijala na bazi cementa, nekada može



Sika d.o.o.  
Patrijarha Pavla 1  
22310 Šimanovci  
Srbija

Telefon +381 22 2155 777; 2155 778;  
2155 779; 2155 780;  
[www.sika.rs](http://www.sika.rs)

doći do formiranja beličastog sloja koji se uglavom sastoji iz kalcijum karbonata, a koja pojava se zove cvetanje. Na cvetanje utiču mnogi faktori koji mogu međusobno reagovati za vreme sušenja proizvoda. Jedan od ovih faktora je voda koja se koristi za mešanje i koja postaje štetan faktor ukoliko se koristi prevelika količina ili kada se različite smeše spravljuju dodavanjem različitih količina vode. Vreme sušenja takođe u velikoj meri utiče na nijansu boje, zato što na istu utiču temperatura i vlažnost vazduha, zaostala vlaga u materijalima korišćenim za fiksiranje, kao što su lepkovi, ili podloge koje se nisu potpuno osušile. Naš savet je sledeći: dozirajte vodu koja se koristi za smešu u skladu sa uputstvima u ovom tehničkom listu i instrukcijama na pakovanju; izbegavajte pravljenje velikog broja različitih smeša; nikada ne prekidajte radove na pola prostorije, a zatim nastavite sa radovima sledećeg dana; uvek sačekajte da se podloga i lepak potpuno osuši pre nego što pristupite fugovanju.

## Upozorenja

U smešu nemojte sipati veću količinu vode od preporučene. Smeša nikada ne sme biti tečna.  
Ukoliko se koriste tamne boje na svetlom glaziranom porculanu ili prirodnom kamenu, pre nanošenja proizvoda proveriti da li podloga može da se čisti.  
Ukoliko su pločice veoma upijajuće, preporučuje se da površinu prethodno navlažite pre fugovanja.  
Fugovanje u istoj prostoriji ili na istoj površini nikada ne prekidajte na period duži od dva sata.  
U proizvod ne dodavati ništa što nije naznačeno na ovom Tehničkom listu.

## Bezbednosne mere

### Mere predostrožnosti

Korisnici mogu naći informacije i savete o bezbednosnim propisima, primenama i skladištenju hemijskih proizvoda u najnovijem Bezbednosnom listu koji sadrži fizičke, toksikološke i ekološke informacije uz bezbednosne procedure.

### Ekologija

Neupotrebljeni proizvod i prazno pakovanje ne bacati u okolinu. Za dodatne informacije videti najnoviji Bezbednosni list.

### Pravna pouka

Informacije, a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebni Sika proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikanim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima i u okviru roka trajanja. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu podesnosti za prodaju ili pogodnosti za specifičnu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteci na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Prava svojine trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine podležu našim tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem Tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev ili se istom može pristupiti na internet prezentaciji: [www.sika.rs](http://www.sika.rs).

